



Tehnični list

FUGA SAND

Za fugiranje tlakovcev, pranih plošč itd.

LASTNOSTI

SUHI KREMENOV PESEK ZA FUGIRANJE je kremenov pesek naravnega izvora zrnivosti 0,1-0,8 mm, 1-2 mm, presejan, opran, zmlat z najmodernejšo tehnologijo in plamensko sušen.

- naravnega izvora
- 100% opran, brez organskih nečistoč
- presejan
- pravilne zrnivosti
- izrednih mehanskih lastnosti.

UPORABA

SUHI KREMENOV PESEK ZA FUGIRANJE je idealen za:

- tlakovce
- talne plošče
- prane plošče itd.

Zaradi odlične sipkosti in pravilne zrnovostne sestave zagotavlja lahko in kakovostno fugiranje.

Plamensko sušen je dodatno
označen s črko S (na primer B 80 S).

FRAKCIJE

OZNAKA	ZRNAVOST
B 80 S	0,1 - 0,8 mm
B 200 S	1,0 - 2,0 mm

Pakiranje

Suhi peski: Rinfuza, cisterna, big bag, 25
in 40 kg PE vreče.

FIZIKALNO-MINERALOŠKI PODATKI:

Zrnavost	0,1-0,8 mm, 1-2 mm	
Trdota po Mohsu	7	
Žaroizguba	< 0,03 %	
Temperatura sintranja	nad 1500 °C	
Zmehčišče	nad 1720 °C	
Nasipna teža v sipkem stanju	B 80 S	1,37 kg/dm ³
	B 200 S	1,39 kg/dm ³
Vlaga	do 0,2 % plamensko sušen	



KEMIČNA ANALIZA:

SiO ₂	> 99 %
Fe ₂ O ₃	0,297 %
Al ₂ O ₃	0,658 %
TiO ₂	0,032 %
CaO	0,041 %
MgO	0,027 %
P ₂ O ₅	0,009 %
K ₂ O	0,104 %

Gornji podatki so zbrani po naši najboljši vednosti na osnovi naših poskusov in izkušenj iz prakse. Pravilna in s tem uspešna uporaba naših proizvodov je izven naše kontrole. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka ali zaradi nepravilne uporabe in nekakovostnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Z izdajo tega tehničnega lista vse prejšnje izdaje izgube veljavnost.