



## Tehnični list

# GRADBENA MIVKA

Za pripravo finih ometov

### LASTNOSTI

GRADBENA MIVKA je fini kremenov pesek naravnega izvora zrnivosti 0,063- 1 mm, presejan in opran z najmodernejšo tehnologijo.

- naravnega izvora
- 100% oprana, brez organskih nečistoč
- presejana
- pravilne zrnivosti
- izredne mehanske lastnosti
- biološko neoporečna
- naravno vlažna

### UPORABA

GRADBENA MIVKA je primerna za pripravo finih ometov za finalizacijo tako zunanjih, kot notranjih stenskih površin.

### FIZIKALNO - MINERALOŠKI PODATKI

Zrnavost	0,063-1 mm
Trdota po Mohsu	7
Žarozguba	< 0,2 %
Temperatura sintranja	nad 1500 °C
Zmehčišče	nad 1720 °C
Prostorninska masa nasuto stanje	1320 kg/m <sup>3</sup>
zbito stanje	1480 kg/m <sup>3</sup>
Prostorninska masa zrn	2636 kg/m <sup>3</sup>
Vlaga	do 4 %

### KEMIČNA ANALIZA

SiO <sub>2</sub>	> 98 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,297 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,658 %
TiO <sub>2</sub>	0,032 %
CaO	0,041 %
MgO	0,027 %
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,009 %
K <sub>2</sub> O	0,104 %



## ZRNAVOSTNA PORAZDELITEV

Sito (mm)	Ostane na situ (%)	Presevek skozi sito (%)
0,8	4,4	95,6
0,5	15,52	80,08
0,4	10,54	69,54
0,315	14	55,54
0,2	28,32	27,22
0,09	22,66	4,56
<0,09	4,56	0

