



KAMENOL

Malta za polaganje kamna

LASTNOSTI

Srednjelosjna cementno vezana s polimeri obogatena malta za polaganje oblog z močno profilirano zadnjo stranjo ali neenakomerno debelino.

- dobra obdelovalnost
- izdatnost
- visoke trdnosti
- odpornost na vlago in vodo

UPORABA

- za polaganje kamna, kamnitih ploščic, klinkerja, teracotta ploščic in mozaika v sloj debeline 5-15 mm
- za zunanjo in notranjo uporabo

TEHNIČNI PODATKI

Delovna temperatura	+5 do +30°C
Voda za pripravo	4,75-5,75 l na 25 kg suhe mešanice
Čas obdelovalnosti pripravljene mase	ca. 4 ure
Debelina nanosa	5-15 mm
Poraba	ca. 14 kg/m ² za 10 mm debeli sloj
Čiščenje orodja	z vodo v svežem stanju
Skladiščenje	v suhem prostoru
Rok trajanja	12 mesecev ob pravilnem skladiščenju
Pakiranje	plastificirane vreče po 25 kg

PODLAGA

Podlaga mora biti ravna, trdna, brez umazanije, mastnih madežev in nevezanih delcev. Priporočamo, da se močno vpojne podlage pred nanosom KAMENOLA impregnirajo s KEMACRYL disperzijo, razredčeno z vodo v razmerju 1:1 ali 1:2. Pred nanosom KAMENOLA moramo površino navlažiti z vodo. Stoječo vodo moramo odstraniti.

KEMA Puconci d.o.o.

Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija

T: 02 545 95 32 | F: 02 545 95 29

I: www.kema.si | E: info@kema.si



MEŠANJE

25 kg suhe mešanice z vrtnim strojem z mešalom vmešamo v 4,75-5,75 l čiste vode, da dobimo homogeno maso srednjeplastične konsistence brez grudic. Maso pustimo 5-10 minut, da nabrekne, nakar jo tik pred uporabo ponovno dobro premešamo in po potrebi dodamo nekoliko vode. Tako pripravljeno lepilo je uporabno ca. 4 ure. Lepilu, ki je že v fazi vezanja, ne smemo dodajati vode za povečanje preoblikovalnosti.

VGRAJEVANJE

KAMENOL nanašamo na podlago z zobato gladilko. Globino zob na gladilki izberemo v skladu s podlago in oblogami. Zahtevani pogoj je najmanj 65% kontaktne površine obloge s podlago. Priporočamo, da malto na podlago najprej naneseemo z gladkim delom zobate gladilke, nakar jo razprostremo z zobatim delom. Za nanašanje malte KAMENOL priporočamo uporabo zobate gladilke s širino in globino zob od 10 do 15 mm. Pri polaganju oblog na terasah, v bazenih ipd., kjer pod oblogami ne sme ostati praznega prostora, priporočamo kombinirani postopek, kjer malto hkrati naneseemo na zadnjo stran oblog in na podlago. S tem se izognemo možnosti zbiranja deževnice in kondenza pod oblogami, in s tem tudi nevarnosti odpadanja oblog zaradi zmrzovanja.

PODATKI ZA VARNOST

Dražilno, vsebuje cement. Draži oči, dihala in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. Nositi primerne zaščitne rokavice.



KEMA Puconci d.o.o.
Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija
T: 02 545 95 32 | F: 02 545 95 29
I: www.kema.si | E: info@kema.si