



KEMA AM rapid

Hitrovezna- cementno izravnalna masa

LASTNOSTI

Industrijsko pripravljena, hitrovezna, hidravlično vezana specialna masa v prahu na osnovi cementa, finega peska in posebnih dodatkov.

- hitro vezanje
- polaganje stenskih ploščic že po ~ 4 urah
- pohodnost že po ~ 6 urah
- polaganje talnih ploščic že po ~ 12 urah
- zmrzljinska obstojnost

UPORABA

Za izravnavo talnih (tolerance ravnosti) in stenskih površin pred polaganjem ploščic, za notranjo in zunanjo uporabo na vseh običajnih mineralnih podlagah, kot so cementni estrihi in osnovni cementni ali apnecementni omet. KEMA AM rapid je mogoče nanašati v debelini 2-30 mm.

TEHNIČNI PODATKI

Maksimalno zrno	1 mm
Barva	siva
Delovna temperatura	temperatura podlage, malte in zraka najmanj +5 °C
Voda za pripravo	~ 5,5 l na 25 kg suhe mešanice
Odprti čas	maks. 20 min
Polaganje ploščic na steni	po ~ 4 urah na suhi podlagi
Pohodnost	po ~ 6 urah na suhi podlagi
Polaganje ploščic na tleh	po ~ 12 urah na suhi podlagi
Debelina nanosa	2-30 mm
Poraba	~ 13,5 kg/m ² za vsak cm debeline nanosa
Čiščenje orodja	v svežem stanju z vodo
Skladiščenje	v suhem prostoru na lesenem podstavku zaščiten s folijo
Rok trajanja	6 mesecev ob pravilnem skladiščenju in originalni embalaži
Pakiranje	plastificirane vreče po 25 kg

PODLAGA

Podlaga mora biti enakomerno vpojna, homogena, trdna in nosilna, suha, čista, brez prahu, olja, ostankov maščob, voska, odstopajočih barv in kakršnekoli umazanije. Podlaga ne sme biti zmrznjena (nad +5 °C). Primerne podlage so cementni, apnecementni omet, cementni estrihi, lahki beton, porobeton. Pred začetkom polaganja oblog, predhodno preverimo lastnosti podlage.

KEMA Puconci d.o.o.

Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija

T: 02 545 95 32 | F: 02 545 95 29

I: www.kema.si | E: info@kema.si

MEŠANJE

25 kg suhe mešanice z vrtalnim strojem z mešalom vmešamo v ~ 5,5 l čiste vode, da dobimo homogeno maso srednjeplastične konsistence brez grudic. Pri pripravi manjših količin mase, je razmerje mešanja 0,22 l vode za 1 kg suhe mešanice. Sveže zmešana masa je uporabna 20 minut.

VGRAJEVANJE

KEMA AM rapid nanašamo na pripravljeno podlago z zidarsko žlico ali gladilko v želeni debelini. Površino po strditvi mase zgladimo z gladilko.

Maso KEMA AM rapid je pri uporabi za izravnavo stenskih površin mogoče oblagati s ploščicami že po ~ 4 urah, pri uporabi za talno izravnavo je pohodna po ~ 6 urah, ploščice pa lahko po tleh polagamo po ~ 12 urah.

PODATKI ZA VARNOST

Dražilno, vsebuje cement. Draži oči, dihala in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. Nositi primerne zaščitne rokavice..



KEMA Puconci d.o.o.

Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija

T: 02 545 95 32 | F: 02 545 95 29

I: www.kema.si | E: info@kema.si