



KEMAKOL MARMOR 181

Belo fleksibilno srednjeslojno lepilo C2TE

LASTNOSTI

Belo fleksibilno srednjeslojno lepilo za lepljenje prosojne keramike in belega marmorja v sloj debeline 3-10 mm.

- dekorativna bela barva
- fleksibilnost
- nanos v debelini 3-10 mm
- visoke sprijemne trdnosti
- dolg odprti čas
- lahka obdelovalnost
- izdatnost
- preprečuje zdrs ploščic (omogočeno lepljenje od zgoraj navzdol)
- zmrzljinska obstojnost

UPORABA

Za lepljenje prosojne keramike, belega marmorja, za posebne sisteme lepljenja, kjer se zahteva bela barva lepila, za lepljenje novih ploščic na stare, za lepljenje na talno gretje in mavčno-kartonske plošče, za lepljenje na podlago iz litega asfalta (v notranjih prostorih), za zunanjo in notranjo uporabo.

TEHNIČNI PODATKI

Delovna temperatura	+5°C do +30°C
Voda za pripravo	7 l na 25 kg suhe mešanice
Čas uporabnosti pripravljenega lepila	~6 ur
Odprti čas	ca. 30 min
Možnost fugiranja stenskih in talnih površin	po 24 urah
ploščica na ploščico	po 36 urah
Pohodnost na betonu	po 24 urah
ploščica na ploščico	po 36 urah
Polna obremenitev	po 14 dneh
Navedbe časov	pri +23°C in 50% rel. zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.

KEMA Puconci d.o.o.

Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija
T: 02 545 95 32 | F: 02 545 95 29
I: www.kema.si | E: info@kema.si



Debelina nanosa	ca. 3-10 mm
Poraba	3-5 kg/m ² odvisno od podlage in debeline nanosa
Čiščenje orodja	v svežem stanju z vodo
Skladiščenje	v suhem prostoru
Rok trajanja	12 mesecev ob pravilnem skladiščanju
Pakiranje	plastificirane vreče po 25 kg

PODLAGA

Podlaga mora biti trdna, čista, brez prahu, olja, ostankov maščob, voska, odstopajočih barv in kakršnekoli umazanije. Podlaga sme po namestitvi oblog le omejeno spreminjati obliko. Na podložne konstrukcije, ki se krčijo in raztezajo, moramo polagati obloge čim pozneje. Kot vodilo lahko velja, da smemo na podlago iz betona in zid iz z vezivom vezanih zidakov, polagati obloge ca. 6 mesecev po izgradnji. Pri podložnih konstrukcijah, kjer je pričakovano delovanje že zaključeno, je lahko prej omenjeni časovni razmik krajši.

Ometi morajo biti zračno suhi, cementni estrihi pa stari najmanj 28 dni. Anhidridne estrihe (mehansko brušene), lahek beton, syporex in mavčne omete, moramo pred nanašanjem lepila impregnirati s polimerno disperzijo KEMACRYL razredčeno z vodo v razmerju 1:1 ali 1:2.

Večje talne neravnine (1-3 cm) izravnamo z lepljenjem izravnalne mase LINEA 20 na vezni premaz NOVIT CONNECT ali KEMACRYL.

Estrihi s talnim gretjem morajo biti pred lepljenjem oblog ogreti in ohlajeni po predpisanem režimu gretja, podlaga iz litega asfalta pa peskana.

MEŠANJE

25 kg suhe mešanice z vrtnim strojem z mešalom vmešamo v ~ 7 l čiste vode, da dobimo homogeno maso srednjeplastične konsistence brez grudic. Maso pustimo 5 minut, da nabrekne, nakar jo tik pred uporabo ponovno dobro premešamo in po potrebi dodamo nekoliko vode. Tako pripravljeno lepilo je uporabno ~ 6 ur. Lepilu, ki je že v fazi vezanja ne smemo dodajati vode za povečanje preoblikovalnosti

VGRAJEVANJE

Na očiščeno podlago z gladilko naneseemo tanek sloj lepila. Nato na sveži kontaktni sloj z zobato gladilko naneseemo in razprostremo dodatni sloj lepila. Izberemo zobato gladilko s primerno globino zob za želeno debelino sloja lepila. Keramične obloge moramo v svežo posteljico iz lepila vtisniti in vtrkati preden nastopi tvorba filma. Pri polaganju oblog na zahtevnejše površine (zunanje polaganje, bazeni) in na drugih področjih, ki zahtevajo popoln objem keramičnih oblog, se priporoča uporaba kombiniranega postopka.

Pri kombiniranem postopku se tankoslojno lepilo nanese tako na obložno površino, kot tudi na zadnjo stran keramičnih oblog.

Lepilo, ki je zlezlo v fuge, izpraskamo preden se strdi. S tem naredimo prostor fugirni masi in preprečimo, da se na fugah po fugiranju pojavijo madeži.

PODATKI ZA VARNOST

Dražilno, vsebuje cement. Draži oči, dihala in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. Nositi primerne zaščitne rokavice.



KEMA Puconci d.o.o.
Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija
T: 02 545 95 32 | F: 02 545 95 29
I: www.kema.si | E: info@kema.si