



# KEMAKOL RAPID 195

## Hitrovezno fleksibilno lepilo C2FT

### LASTNOSTI

Fleksibilno hitrovezno cementno vezano s polimeri obogateno lepilo za polaganje oblog v sloj debeline 3 mm.

- fleksibilnost
- visoke sprijemne trdnosti
- pohodnost po 4 urah
- lahka obdelovalnost
- izdatnost
- zmrzljinska obstojnost

### UPORABA

Za lepljenje keramičnih ploščic, granitogresa, klinkerja, naravnega in umetnega kamna, zunaj in znotraj, na površine betona, ometa, estriha, mavčnokartonskih plošč in plinobetona. Za lepljenje in sanacijska dela, ko je zaželen hiter razvoj trdnosti in čim prejšnje fugiranje.

### TEHNIČNI PODATKI

Delovna temperatura	+5 do +30°C
Voda za pripravo	~7 l na 25 kg suhe mešanice
Čas uporabnosti pripravljenega lepila	45 minut
Odprti čas	ca. 20 min
Možnost fugiranja	po 4 urah na suhi podlagi
Pohodnost	po 4 urah na suhi podlagi
Polna obremenitev	po 2-3 dneh na suhi podlagi
Navedbe časov	pri +23°C in 50% rel. zračne vlage.
	Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
Debelina nanosa	3 mm
Poraba	~2-4 kg/m <sup>2</sup> odvisno od podlage in debeline nanosa
Čiščenje orodja	v svežem stanju z vodo
Skladiščenje	v suhem prostoru
Rok trajanja	12 mesecev ob pravilnem skladiščenju in originalni embalaži
Pakiranje	plastificirane vreče po 25 kg

### PODLAGA

Podlaga mora biti trdna, čista, brez prahu, olja, ostankov maščob, voska, odstopajočih barv in kakršnekoli umazanije. Podlaga sme po namestitvi oblog le omejeno spreminjati obliko. Na podložne konstrukcije, ki se krčijo in raztezajo, moramo polagati obloge čim pozneje. Ometi morajo biti zračno suhi, cementni estrihi pa stari najmanj 28 dni. Anhidridne estrihe, plinobeton in mavčne omete impregniramo z disperzijo KEMACRYL razredčeno z vodo v razmerju 1:1 ali 1:2.

Podlaga mora biti zadostno ravna, da omogoča lepljenje oblog v ca. 3 mm debel sloj lepila. Za lepljenje na večje talne neravnine, kjer je potreben sloj lepila do 10 mm debeline, uporabimo KEMAKOL RAPID 193. Neravnine od 2 do 3 cm globine izravnamo z lepljenjem izravnalne mase LINEA 20 na vezni premaz KEMACRYL.

**KEMA Puconci d.o.o.**

Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija

T: 02 545 95 32 | F: 02 545 95 29

I: [www.kema.si](http://www.kema.si) | E: [info@kema.si](mailto:info@kema.si)



Estrihi s talnim gretnjem morajo biti pred lepljenjem oblog ogreti in ohlajeni po predpisanem režimu gretja, podlaga iz litega asfalta pa peskana.

## MEŠANJE

25 kg suhe mešanice z vrtnim strojem z mešalom vmešamo v ~ 7 l čiste vode, da dobimo homogeno maso srednjeplastične konsistence brez grudic. Maso pustimo stati 5 minut, nakar jo tik pred uporabo ponovno dobro premešamo in po potrebi dodamo nekoliko vode. Tako pripravljeno lepilo je uporabno 45 minut. Lepilu, ki je že v fazi vezanja, ne smemo dodajati vode za povečanje preoblikovalnosti.

## VGRAJEVANJE

Na očiščeno podlago z gladilko naneseemo tanek sloj lepila. Nato na sveži kontaktni sloj z zobato gladilko naneseemo in razprostremo dodatni sloj lepila. Izberemo zobato gladilko z globino zob od 4 do 6 mm, kar zagotavlja sloj lepila debeline 2 do 3 mm. Keramične obloge moramo v svežo posteljico iz lepila vtisniti še preden nastopi tvorba filma. Lepilo, ki je zlezlo v fuge, izpraskamo preden se strdi. S tem naredimo prostor fugirni masi in preprečimo, da se na fugah po fugiranju pojavijo madeži.

## PODATKI ZA VARNOST

Dražilno, vsebuje cement. Draži oči, dihala in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. Nositi primerne zaščitne rokavice.



**KEMA Puconci d.o.o.**  
Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija  
T: 02 545 95 32 | F: 02 545 95 29  
I: [www.kema.si](http://www.kema.si) | E: [info@kema.si](mailto:info@kema.si)