



# KEMAKOL SUPERFLEX 175

Visokofleksibilno lepilo za ploščice C2FTE S1

## LASTNOSTI

Visokofleksibilno cementno vezano s polimeri obogateno lepilo za polaganje oblog v sloj debeline 3 mm.

- Visoka fleksibilnost
- visoke sprijemne trdnosti
- dolg odprti čas
- lahka obdelovalnost
- izdatnost
- preprečuje zdrs ploščic (omogočeno lepljenje od zgoraj navzdol)
- zmrzljinska obstojnost.

## UPORABA

Za zunanje in notranje lepljenje novih ploščic na stare, težke stenske in talne keramike, keramike v plavalnih bazenih, klinkerja, naravnega in umetnega kamna, za lepljenje na talno gretje in mavčno-kartonske plošče, na podlago iz litega asfalta (znotraj).

## TEHNIČNI PODATKI

Delovna temperatura	+5°C do +30°C
Voda za pripravo	~7l na 25 kg suhe mešanice
Čas uporabnosti pripravljene lepila	~6 ur
Odprti čas	ca. 30 min
Možnost fugiranja stenskih in talnih površin	po 24 urah
ploščica na ploščico	po 36 urah
Pohodnost na betonu	po 24 urah
ploščica na ploščica	po 36 urah
Polna obremenitev	po 14 dneh
Navedbe časov	pri +23°C in 50% rel.zračne vlage. Višje temperature te vrednosti ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo
Debelina nanosa	ca. 3 mm
Poraba	2-4 kg/m <sup>2</sup> odvisno od podlage in debeline nanosa

### KEMA Puconci d.o.o.

Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija

T: 02 545 95 32 | F: 02 545 95 29

I: [www.kema.si](http://www.kema.si) | E: [info@kema.si](mailto:info@kema.si)

Izgled	prah
Vonj	brez vonja
Barva	siva
pH vrednost pri 20°C	11-13,5
Čiščenje orodja	v svežem stanju z vodo
Skladiščenje	v suhem prostoru
Rok trajanja	12 mesecev ob pravilnem skladiščenju
Pakiranje	plastificirane vreče po 25 kg

## PODLAGA

Podlaga mora biti trdna, čista, brez prahu, olja, ostankov maščob, voska, odstopajočih barv in kakršnekoli umazanije. Podlaga sme po namestitvi oblog le omejeno spreminjati obliko. Na podložne konstrukcije, ki se krčijo in raztezajo, moramo polagati obloge čim pozneje. Kot vodilo lahko velja, da smemo na podlago iz betona in zid z vezivom vezanih zidakov, polagati obloge ca. 6 mesecev po izgradnji. Pri podložnih konstrukcijah, kjer je pričakovano delovanje že zaključeno, je lahko prej omenjeni časovni razmik krajši. Ometi morajo biti zračno suhi, cementni estrihi pa stari najmanj 28 dni. Anhidridne estrihe (mehansko brušene), lahek beton, syporex in mavčne omete, moramo pred nanašanjem lepila impregnirati s polimerno disperzijo KEMACRYL razredčeno z vodo v razmerju 1:1 ali 1:2.

Podlaga mora biti zadostno ravna, da omogoča lepljenje keramike v ca. 3mm debel sloj lepila. Večje talne neravnine (0,5-3 cm) izravnamo z lepljenjem izravnalne mase LINEA 20 na vezni premaz KEMACRYL razredčen z vodo v razmerju 1:1.

Pri lepljenju novih keramičnih ploščic na stare, morajo biti stare, morajo biti stare ploščice brezhibno vezane na podlago (pri preskusu s trkanjem ne sme votlo doneti). Pred lepljenjem jih operemo z vročo vodo in detergentom, da odstranimo morebitno maščobo. Estrihi s talnim gretjem morajo biti pred lepljenjem oblog ogreti in ohlajeni po predpisanem režimu gretja, podlaga iz litega asfalta pa peskana.

## MEŠANJE

25 kg suhe mešanice z vrtnim strojem z mešalom vmešamo v ~ 7 l čiste vode, da dobimo homogeno maso srednjeplastične konsistence brez grudic. Maso pustimo ~ 5 minut, da nabrekne, nakar jo tik pred uporabo ponovno dobro premešamo in po potrebi dodamo nekoliko vode. Tako pripravljeno lepilo je uporabno ~ 6 ur. Lepilu, ki je že v fazi vezanja ne smemo dodajati vode za povečanje preoblikovalnosti.

## VGRAJEVANJE

Na očiščeno podlago z gladilko naneseemo tanek sloj lepila. Nato na sveži kontaktni sloj z zobato gladilko naneseemo in razprostremo dodatni sloj lepila. Izberemo zobato gladilko z globino zob od 4 do 6 mm, kar zagotavlja sloj lepila debeline 2 do 3 mm.

Pri polaganju oblog na zahtevnejše površine (zunanje polaganje, bazeni) in na drugih področjih, ki zahtevajo popoln objem keramičnih oblog, priporočamo uporabo kombiniranega postopka.

Pri kombiniranem postopku tankoslojno lepilo naneseemo tako na obložno površino, kot tudi na zadnjo stran keramičnih oblog.

Keramične obloge moramo v svežo posteljico iz lepila vtisniti in vtrkati preden nastopi tvorba filma.

Lepilo, ki je zlezlo v fuge, izpraskamo preden se strdi. S tem naredimo prostor fugirni masi in preprečimo, da se na fughah po fugiranju pojavijo madeži.

## PODATKI ZA VARNOST

Dražilno, vsebuje cement. Draži oči, dihala in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Hraniti izven doseg otrok. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode. Nositi primerne zaščitne rokavice.



**KEMA Puconci d.o.o.**

Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija

T: 02 545 95 32 | F: 02 545 95 29

I: [www.kema.si](http://www.kema.si) | E: [info@kema.si](mailto:info@kema.si)